

	TECHNIKAI ADATLAP	IZ.13.10
COOL diszperziós glettanyag		
Általános információk		
<p>Készrekevert diszperziós glettanyag beltéri falfelületek és mennyezetek kiegyenlítésére és simítására. Vinil-acetát diszperzióból, töltőanyagokból és speciális adalékanyagokból készül. Felhasználható ásványi vakolatokra, betonra, gipszkartonra, festett falfelületre egyaránt. Felhordása rozsdamentes glettelővel történjen. Könnyen bedolgozható és csiszolható. Ajánlott rétegvastagság 2mm.</p>		
Technikai jellemzők		
Szállítási viszkozitás 20°C, egyenletes (SRPS EN ISO 2884 -1)	>15	
Fajsúly: g/cm ³ (SRPS EN ISO 2811 – 1)	1.6-1.7	
Száranyag aránya:% (SRPS EN ISO 3251)	60-70	
Száradási idő: óra (SPRS EN ISO 9117-1)	Következő réteg felhordása 10-12 óra száradást követően	
Anyagszükséglet		
1.5-2.0 kg/m ² / 2 rétegben 2mm vastagságban		
Kiszerezés		
25 kg		
Felhasználás		
<p>A falfelület legyen tiszta, por, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes. Az esetleges repedéseket és az aljzati sérüléseket megfelelő anyagokkal kell kitölteni. A felhasználásra kész Cool glettanyagot rozsdamentes glettelővel hordja fel a felületre.</p> <p>Száradás után a bevonat minden rétegét csiszolópapírral alaposan meg kell csiszolni. A következő réteg felhordása előtt a száradási idő optimális körülmények között 10-12 óra. Az ajánlott maximális rétegvastagság 2 mm. Használat után a szerszámokat azonnal mossa el tiszta vízzel.</p> <p>Optimális alkalmazási hőmérséklet +10°C és +30°C között.</p> <p>Ne használja a terméket +5°C alatt!</p> <p>A terméket fagytól és magas hőtől védeni kell,</p>		
Tárolás és szavatosság		
Szavatosságát megőrzi 18 hónapig a csomagoláson feltüntetett időponttól számítva, eredeti, jól lezárt és sértetlen csomagolásban +5°C-tól + 25°C-ig terjedő hőmérsékleten tárolva. Fagytól védeni kell!		
<p>Jelen dokumentumban szereplő technikai adatokat a gyártó legjobb tudása szerint állapította meg, tájékoztató jellegűek, a termék minél tökéletesebb felhasználása céljából. Egyéb esetek, körülmények befolyásolhatják a felhasználási javaslatot, ezért a gyár a változtatás jogát fenntartja. A termékről bővebb információ a Biztonsági adatlapban található</p>		

Gyártó:
"NEVENA COLOR" D.O.O.
Djordja Stamenkovica no number, 16000 Leskovac
Tel: 016 234-420; fax 016 234-420 ;
www.nevenacolor.co.rs

Forgalmazó:
Tool Jó Kft.
2119 Pécel Fáy tanya
www.tooljo.hu
tooljo@tooljo.hu