



Cod. 02.06/00

## STUCCOPIU'

## FIBRORINFORZATO

Üvegszállal erősített beltéri glettanyag

### Technikai adatlap

A Stuccopiù Fibrorinforzato egy előkevert, felhasználásra kész, üvegszállal erősített, durva szemcséjű glettanyag, beltéri falak és mennyezeti felületek kiegyenlítésére, nagyobb falfelületi hibák javítására, gipszkarton illesztések hézagkitöltésre.

Könnyen bedolgozható, kizárólag kézi felhasználásra, cement vagy gipsz alapú vakolatokra, gipszkarton felületekre 0-20mm-ig. Száradást követően kézzel vagy géppel könnyen csiszolható.

### Technikai jellemzők

Viszkozitás	cps	175.000- 190.000 +/- 500
Fajlagos súly	Kg/l	1.85 +/- 0.05
Szárazanyag tartalom	%	75 +/-0.05
Elméleti hozam	Kg/Mq	1 -1.5 kg (a felvitt filmréteg vastagságától függően változhat)
Film kinézete	fényes	< 25 fényes
Dust free drying	perc	15 , 20° C-on

Érintés száraz	perc	30 – 40, 20° C-on
Száraz	óra	3 – 4, 20° C-on
Átdolgozható	óra	12
Szerszámok tisztítása		vízzel
Szín		fehér
Kiszerezés	Kg	5 és 25

Felhordás

Hígítás

Rozsdamentes glettelővel

felhasználásra kész

### Alkalmazás

**Alkalmazás:** A felület, melyre az anyagot felhordjuk legyen tiszta, por-, olaj- és zsírmentes, egyéb szennyeződésektől, máló részekről mentes.

A Stuccopiù Fibrorinforzatot glettelővel hordja fel a felületre két rétegben, a rétegek közti száradási idő betartásával: 6-8 óra.

(+15C-25C). Az első réteget ajánlott vastagabban, a második réteget vékonyabban felhordani. A terméket ne hígítsa, felhasználásra kész állapotú. Felhasználás előtt alaposan keverje fel. A munka végeztével a szerszámokat tiszta vízzel tisztítsa meg.

Anyagszükséglet: A felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

### Szavatosság és tárolás

A terméket szorosan lezárt csomagolásban, védett helyen, hőmérséklet-változásoktól, közvetlen napfénytől és fagytól

védett helyen tárolja. (minimum 5°C hőmérsékleten). Minőségét megőrzi 12 hónapig, eredeti bontatlan

csomagolásban. Gyártási idő a csomagoláson található.

### Csomagolás ártalmatlanítása

A termék csomagolása speciáli hulladéknak minősül, ártalmatlanítása a helyi jogszabályoknak

megfelelően történjen.

**A gyártó nem vállal felelősséget a nem megfelelő használatból, helytelen termékválasztásból eredő károkért, valamint a rossz minőségben elvégzett munkáért.**

A jelen műszaki leírásban szereplő adatok és információk több éves tapasztalaton alapulnak, információ jellegűek arra vonatkozóan, hogy a termék alkalmazásával a maximális eredményt érjük el.

**A termék magyarországi forgalmazója: Tool Jó Kft. 2119 Pécel Fáy tanya. [www.tooljo.hu](http://www.tooljo.hu)**