



Cod. 05.172/00

THERMOSAN

Páralecsapódás- és penészedés gátló, mosható, vízbázisú beltéri hőszigetelő falfesték.

TECHNIKAI ADATLAP

A Thermosan páralecsapódás- és penészedés gátló, mosható, vízbázisú beltéri hőszigetelő falfesték. Üreges üveg mikrogömböcskékre épülő speciális összetételének és alacsony fajsúlyának köszönhetően rendkívüli tulajdonságokkal rendelkezik. Két rétegben 2 Celsius-fokkal kedvezőbb hőmérsékletet biztosít, meggátolja a páralecsapódást valamint a penész és algák elszaporodását. Rendkívüli légáteresztő képességgel és kiváló fedőképességgel rendelkezik, sima tapintású.

TECHNIKAI ADATOK

| | | |
|---------------------------|---------|--------------------------|
| Kötőanyag | | öntöttvinil |
| Viszkozitás | cps | 3000 +/- 200 G7 20°C |
| Fajlagos súly | Kg/l | 0.95 +/- 0.05 |
| Szárazmaradvány | % | 58 +/-2 |
| Elméleti hozam | Mq/Lt | 10 - 12 |
| Szárazfilmréteg vastagság | microns | 300 +/- 200 |
| Filmréteg kinézete | fényes | átlátszatlan < 15 fényes |

| | | |
|---------------------|---------|---------------------------|
| Érintés száraz | óra | 1óra 20°C-on |
| Száradási idő | óra | 8óra 20°C-on |
| Páradiffúziós érték | Class I | ➤ 150 G/(mq x d) |
| Következő réteg | óra | 12óra 20°C-on |
| Hígítás | | tiszta víz |
| Lobbanáspont | | Nem gyúlékony |
| Kiszerezés | Lt | 1 / 4 / 14 |
| elérhető szín | | fehér |
| Felhordási mód | | hígítás |
| ecset-henger | | 1.réteg 35% - 2.réteg 25% |
| Airless | | 1" Hand 40% |

ALKALMAZÁS

Alkalmazás: A felület, melyre az anyagot felhordjuk legyen tiszta, por-, olaj- és zsírmentes, egyéb szennyeződésektől, máló részekből mentes. A felület kiegyenlítésére alkalmazzon Stuccopiù-t, szórás esetén Airless Stucco-t. Száradás után szükség esetén csiszolja át a felületet, majd Silifix-el alapozza le. Az alapozó réteg száradását követően hordja fel a Thermosant a felületre 2 rétegben, ecsettel, hengerrel vagy Airless szórással. Hengerrel vagy ecsettel történő felhordás esetén az első réteget 35% vízzel, a második réteget 25% vízzel hígítsa fel. Airless szórás esetén 40%-ban hígítsa a festéket. Felhasználás előtt alaposan keverje fel. A munka végeztével a szerszámokat tiszta vízzel tisztítsa meg.

Anyagszükséglet: 10-12m²/L a felület minőségétől és a felhordás módjától függően.

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Szavatossági idő és tárolás: Felhasználható gyártástól számított 12 hónapig, eredeti, bontatlan csomagolásban, száraz, hűvös helyen + 5 °C és + 25 °C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagytól és közvetlen napfénytől, hóforrásoktól védeni kell!
Gyártási idő a csomagoláson feltüntetve.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék és csomagolása peciális hulladéknak minősül, amelyet a hatályos helyi rendelkezések szerint kell ártalmatlanítani. Kerülje a termék és csomagolás környezetbe jutását.

Technikai adatlapban szereplő információk jelenlegi tudásunk és a vonatkozó jogszabályok szerint pontosak és megfelelnek a valóságnak, de a gyártó felelősségét nem alapozza meg pl. a raktározási, tárolási, szállítási, felhasználási követelmények be nem tartásából adódóan keletkezett következményekért, mert ezen követelmények betartása nem tartozik jogi értelemben a gyártó hatáskörébe. A termék eredeti céljától eltérő módon és az előírásoktól eltérő felhasználásból adódó károkért a gyártó nem felelős. Változtatás jogát fenntartjuk. A technikai adatlap információinak célja, hogy a termék feldolgozására, tárolására és használatára vonatkozóan - jelenlegi tudásunk alapján - általános iránymutatást adjanak az egészségügyi és biztonsági körülményekhez.

Termék gyártója:
Italcover s.r.l. – Via Luigi Pirandello, snc – Zona Artigianale – 95040 Camporotondo Etneo (CT) –
Tel. 095.307400
info@italcover.com - www.colorificioitalcover.com
A Termék magyarországi forgalmazója:
Tool Jó Kft. 2119 Pécel Fáy tanya www.tooljo.hu